

## ÖZELLİKLER

- Elastiki oluşundan dolayı uygulama yapılacak olan yüzeydeki çatlaklarda köprü vazifesi görür, binaların oturması sonucu meydana gelebilecek çatlaklardan etkilenmez.
- Uygulama esnasında oluşturduğu kalın film tabakasından dolayı yüzeydeki hataları kapatır.
- Alkaliye dayanıklıdır.
- Dış etkenlerden, yağmur, kar, nem, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarından etkilenmez; renkleri solmaz.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

## KULLANIM ALANLARI

Her türlü yapının dış cephesinde, kara sıva, brüt beton ve çimento levha gibi yüzeylerde ve istenildiğinde iç yüzeylerde de dekoratif amaçlı olarak uygun astarı ile kullanılabilir.

## YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun Kalın** ile düzeltilmelidir. Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler **SAN DECO Uniprimer** ile astarlanmalıdır. Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir.

## UYGULAMA TALİMATI

- **ACROGREN** inceltirmeden homojen olarak karıştırılır.
- Ürün daha sonra rulo veya püskürtme yöntemi ile tek kat olarak uygulanır.
- Farklı desen elde etmek için pösteki rulo kullanılabilir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>YOĞUNLUK (g/cm<sup>3</sup>)</b>	1,70±0,02
<b>ViZKOSİTE (Krebs Unit)</b>	Viskoz
<b>PARLAMA NOKTASI</b>	Su bazlı
<b>PH</b>	8-9,5
<b>KATI MADDE % wt</b>	75±2
<b>VOC (g/lt)</b> (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	36
<b>İNCELTME</b>	Yok
<b>RENK</b>	Dış Cephe Renk Kartelası
<b>TEORİK TÜKETİM * (gr/m<sup>2</sup>)</b> (Tek katta)	675 - 1200
<b>Kaplama Gücü (m<sup>2</sup>/kg)</b>	0,85 - 1,5
<b>KURUMA SÜRESİ</b>	Dokunma süresi 4-6 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
<b>RAF ÖMRÜ**</b>	1 Yıl
<b>AMBALAJ</b>	25 Kg

\* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir

\*\* Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

## ZARARLILIK İFADELERİ

- **H 362** Emziren çocuğa zarar verebilir.
- **H 412** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

## UYARILAR/ ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 260** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
- **P 263** Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçınınız.
- **P 270** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
- **P 301+P 310 YUTULDUĞUNDA;** Ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu veya doktoru arayın.
- **P 501** İçeriği/ Kabı yerel/bölgesel/ulusal/ uluslararası düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.