

ÖZELLİKLER

- Esnek yapısından dolayı, düşük sıcaklıklarda dahi elastikiyetini koruyabilen bir malzemedir.
- Yüzeyde oluşan çatlaklarda köprü vazifesi görür, binaların oturması sonucu ortaya çıkan çatlaklardan etkilenmez.
- Uygulandığı yüzeyde dış hava koşullarına karşı tam bir koruma sağlar.
- Alkaliye direnci yüksektir.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü yapının dış cephesinde, kara sıva, brüt beton ve çimento levha gibi yüzeylere, istenildiğinde iç yüzeylerde de dekoratif amaçlı olarak uygun astarı ile kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun Kalın** ile düzeltilmelidir.
- Uygulama öncesi **SAN DECO DECOFLEX ASTAR** olarak hacimce %20-25 temiz suyla inceltilerek rulo ile tek kat olarak uygulanır. Daha iyi sonuç almak için **DECOFLEX** hacimce %30-35 temiz suyla inceltirilip homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra rulo ile tek kat uygulanabilir.

UYGULAMA TALİMATI

- **DECOFLEX** uygulamasında eğer ince desen isteniyorsa, ürün % 5 su ile inceltilerek rulo ile uygulanır.
- Eğer Kalın desenli bir uygulama isteniyorsa **DECOFLEX** ürünü hiç inceltilmeden uygulanmalıdır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm ³)	1,27±0,02
ViZKOSİTE (Krebs Unit)	125-135
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	8-9
KATI MADDE % wt	57±2
VOC (g/tt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	14
İNCELTME	% 5
RENK	Dış Cephe Renk Kartelası
TEORİK TÜKETİM * (mL/m ²) (Tek katta)	360 - 720
Kaplama Gücü (m ² /L)	1,40 - 2,75
KURUMA SÜRESİ	Dokunma süresi 4-6 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	15 L

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5 °C ile +35 °C arasındaki saklama koşullarına göredir.

Akrilik emülsiyon esaslı, elastik, oluşturduğu desen ve kalınlık ile yüzey hatalarını örten, uzun ömürlü, parlak bitişli, textürlü dış cephe boyasıdır.

ZARARLILIK İFADELERİ

- **H 362** Emzirilen çocuğa zarar verebilir.
- **H 412** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

UYARILAR/ ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 260** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
- **P 263** Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçınınız.
- **P 270** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
- **P 301+P 310 YUTULDUĞUNDA;** Ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu veya doktoru arayın.
- **P 501** İçeriği/ Kabı yerel/bölgesel/ulusal/ uluslararası düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.