

ÖZELLİKLER

Her türlü demir yüzeye iyi yapışan, örtücülüğü yüksek, korozyon önleyici, hızlı kuruyan, kolay uygulanan koruyucu astardır.

KULLANIM ALANLARI

Demir ve sac yüzeylerin iç-dış atmosfere açık alanlarında kullanılan astardır.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Boyanacak yüzey tozsuz, passız, yağsız, temiz ve kuru olmalıdır.
- Yüzeyde bulunan yağlar ve kirlere, kimyasal yıkama, silme vb. metotla uzaklaştırılmalıdır.
- Metal yüzey durumuna bağlı olarak, çapaklarından ve paslardan raspalama, zımparalama vb. metotlarla temizlenmelidir.
- Temizlenmiş yüzey bekletilmeden hemen **DECOSEN ANTI-PAS** ile astarlanmalıdır, aksi halde hızla oksidasyona uğrar.

UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi, **DECOSEN ANTI-PAS** % 5-10 oranında sentetik tinerle inceltir ve ürün iyice karıştırılır.
- Yüzeyde elde edilmesi istenen film kalınlığına ve yüzey durumuna göre 1 veya 2 kat **DECOSEN ANTI-PAS** uygulanabilir. Genelde 1 kat uygulama yeterlidir.
- 2. kat uygulamalarda katlar arası en az 8 saat beklenmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm³)	1,70±0,02
VIKOSİTE (Krebs Unit)	95-105
PARLAMA NOKTASI (°C)	38
KATI MADDE % wt	82±2
VOC (g/lt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	265
İNCELTME	% 5-10 Sentetik Tiner
RENK	Kartela Renkleri
TEORİK TÜKETİM * (g/m²) (Tek katta 25 ± 5 µm kuru film kalınlığında)	90 – 120
Kaplama Gücü (m²/kg) (25 ± 5 µm kuru film kalınlığında)	8,5 – 11,0
KURUMA SÜRESİ (20°C, %60 bağıl nemde)	Dokunma süresi 8-10 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	17,5 Kg

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göre dir.

ZARARLILIK İFADELERİ

- **H 226** Alevlenir sıvı ve buhar.
- **H 304** Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- **H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- **H 336** Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- **H 411** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 210** Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- **P 261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- **P 273** Çevreye verilmesinden kaçının.
- **P 280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- **P 312** Kendinizi iyi hissetmezseniz, **ZEHİR MERKEZİNİ** veya doktoru/hekimi arayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ** veya doktoru/hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.