

ÖZELLİKLER

- 1 mm ve 3 mm olmak üzere 2 ayrı boyutta üretilir.
- Uygulama esnasında oluşturduğu kalın film tabakasından dolayı yüzeydeki hataları kapatır.
- UV'ye ve alkaliye karşı dayanıklıdır.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde, su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Dış etkenlerden, yağmur, kar, nem, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarından etkilenmez ve renkleri solmaz.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü yapının dış cephelerinde kara sıva, brüt beton, çimento levha ve ısı yalıtım sistemleri üzerinde uygun astarı ile birlikte kullanılır.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun Kalın** ile düzeltilmeli, **SAN DECO Uniprimer** ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- **DOGAMIN NATURAL** mineral sıva % 5 su ilave edilerek homojen bir kıvama gelene kadar iyice karıştırılmalıdır.
- Daha sonra mineral sıva, çelik mala ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır.
- **DOGAMIN NATURAL** çelik mala ile yüzeye yayıldıktan sonra normal hava şartlarında 20 dakika sonra çelik mala ile perdahlanmalıdır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm³)	1,78±0,02
ViZKOSİTE (Krebs Unit)	Viskoz
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	8-9,5
KATI MADDE % wt	88±2
VOC (g/lt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	7
İNCELTME	% 5
RENK	Doğamin Renk Kartelası
TEORİK TÜKETİM * (gr/m²) 1 mm (Tek katta)	2220 – 2500
TEORİK TÜKETİM * (gr/m²) 3 mm (Tek katta)	3000 – 3800
Kaplama Gücü (m²/kg) 1 mm	0,40 – 0,45
Kaplama Gücü (m²/kg) 3 mm	0,25 – 0,35
KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)	Dokunma süresi 4-6 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	25 Kg

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.