

ÖZELLİKLER

- Elastiki özelliğinden dolayı düşük sıcaklıklarda dahi elastikiyetini koruyabilen bir malzemedir, yüzeyde oluşan çatlaklarda köprü vazifesi görür; Binaların oturması sonucu ortaya çıkan çatlaklardan etkilenmez.
- UV'ye karşı dayanıklıdır, renklerde solma yaşanmaz.
- Alkaliye direnci yüksektir.
- Uygulandığı yüzeyde dış hava koşullarına karşı tam bir koruma sağlar.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü yapının dış cephesinde, kara sıva, brüt beton ve çimento levha gibi yüzeylere, istenildiğinde iç yüzeylerde de dekoratif amaçlı olarak uygun astarı ile birlikte kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun Kalın** ile düzeltilmelidir.
- Uygulama öncesi seçilen renge uygun renkte **SAN DECO Uniprimer** ile yüzey hazırlanabileceği gibi daha iyi sonuç almak için **RULOTEX** hacimce % 30 inceltilerek de astar yerine kullanılabilir.

UYGULAMA TALİMATI

- Astar uygulamasının ardından, **RULOTEX** hacimce % 5 - 10 su ile inceltilerek rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile tek kat olarak uygulanır.
- Kalın desenli bir uygulama isteniyorsa ürün inceltilmeden uygulanmalıdır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm³)	1,50±0,02
ViZKOSİTE (Krebs Unit)	Viskoz
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	8-9,5
KATI MADDE % wt	62±2
VOC (g/lt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	20
İNCELTME	% 5 - 10
RENK	Dış Cephe Renk Kartelası
TEORİK TÜKETİM * (ml/m²) (Tek katta)	500 - 800
Kaplama Gücü (m²/L)	1,25 - 2,0
KURUMA SÜRESİ	Dokunma süresi 4-6 saat. Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	15 L

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

ZARARLILIK İFADELERİ

- **H 362** Emzirilen çocuğa zarar verebilir.
- **H 412** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

UYARILAR/ ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 260** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
- **P 263** Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının.
- **P 270** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
- **P 301+P 310 YUTULDUĞUNDA;** Ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu veya doktoru arayın.
- **P 501** İçeriği/ Kabı yerel/bölgesel/ulusal/ uluslararası düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.