

## ÖZELLİKLER

- Parlaklığını zamanla kaybetmez, sararma yapmaz.
- Kullanım alanı geniştir. İçte ahşap, mineral her türlü yüzeye uygulanabilir, her yüzeye mükemmel yapışır.
- Uygulaması kolaydır.
- Yağmur, kar, nem, sıcak ve soğuk gibi ağır hava şartlarından etkilenmez. Kabarmaz, çatlamaz.
- İçeride oluşan nemi dışarıya atma özelliğiyle, binaların nefes almasını sağlar.
- Mükemmel silinebilirliktedir.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

## KULLANIM ALANLARI

İç cephelerde uygun astarı ile eski boyalı veya yeni kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yüzeyler ile ahşap yüzeylere uygulanır.

## YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeyler yapışmayı azaltacak her türlü kir yağ, tozdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boyalar tümüyle temizlenerek kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.
- Gerekirse **SAN DECO Akrilik Macun İnce** ile uygulama yapılacak yüzeyler pürüzsüz hale getirilmelidir.
- Daha sonra yüzey **SAN DECO Uniprimer** ile astarlanmalıdır.

## UYGULAMA TALİMATI

- **SAN GLOSS** yüzey yapısına uygun bir astar uygulandıktan sonra, %5-10 temiz su ile inceltilerek karıştırılır.
- **SAN GLOSS** iyice doyurulmuş kıllı fırça, moher rulo veya püskürtme yöntemi ile 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 5 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>YOĞUNLUK (g/cm<sup>3</sup>)</b>	1,21±0,02
<b>ViZKOSİTE (Krebs Unit)</b>	100-110
<b>PARLAMA NOKTASI</b>	Su bazlı
<b>PH</b>	8-9
<b>KATI MADDE % wt</b>	53±2
<b>VOC (g/lit)</b> (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	90
<b>İNCELTME</b>	% 5-10 su
<b>RENK</b>	İç Cephe Renk Kartelası
<b>TEORİK TÜKETİM * (ml/m<sup>2</sup>)</b> (Tek katta)	65 - 75
<b>Kaplama Gücü (m<sup>2</sup>/L)</b>	13,5 - 15,5
<b>KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)</b>	Dokunma süresi 5-6 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
<b>RAF ÖMRÜ**</b>	1 Yıl
<b>AMBALAJ</b>	15 L

\* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

\*\* Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

## UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.