

ÖZELLİKLER

- **SARKOTEX**, uygulama esnasında oluşturduğu kalın film tabakasından dolayı yüzeydeki hataları kapatır.
- Alkaliye dayanıklıdır.
- Yağmur, kar, nem, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarından ve dış etkenlerden etkilenmez, renkleri solmaz.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü yapının dış cephesinde, kara siva, brüt beton ve çimento levha gibi yüzeylerde uygun astarı ile birlikte kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun Kalın** ile düzeltilmelidir.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler **SAN DECO Uniprimer** ile astarlanmalıdır. Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA TALİMATI

- **SARKOTEX** homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.
- **SARKOTEX** pösteki rulo ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır.
- **SARKOTEX** henüz yaş iken mercan rulo veya kristal rulo ile yukarıdan aşağıya desen verilmelidir. Uygulamadan önce rulo malzeme ile doyurulmalıdır. Desenin bozulmaması için, rulonun fazla dolu olmamasına ya da kurumamasına dikkat edilmelidir. Farklı desen elde etmek için pösteki rulo kullanılabilir.
- Desenin kalınlığı ve inceliği ürüne su eklenerek ayarlanabilir, ancak fazla su katılır ise desenin akarak kaybolmasına, örtücülük gücünün zayıflamasına ve mevsime göre geç kurumaya neden olabilir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm³)	1,80±0,02
VİZKOSİTE (Krebs Unit)	Viskoz
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	8-9,5
KATI MADDE % wt	78±2
VOC (g/lt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	37
İNCELTME	Yok
RENK	Dış Cephe Renk Kartelası
TEORİK TÜKETİM * (gr/m²) (Tek katta)	1000 – 1500
Kaplama Gücü (m²/kg)	0,65 – 1,0
KURUMA SÜRESİ	Dokunma süresi 4-6 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	25 Kg

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göre dir.

ZARARLILIK İFADELERİ

- **H 362** Emzirilen çocuğa zarar verebilir.
- **H 412** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

UYARILAR/ ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 260** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
- **P 263** Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının.
- **P 270** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
- **P 301+P 310 YUTULDUĞUNDA;** Ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu veya doktoru arayın.
- **P 501** İçeriği/ Kabı yerel/bölgesel/ulusal/ uluslararası düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.