

## ÖZELLİKLER

- Üzerine uygulandığı dekoratif malzemelerin parlaklığını artırır ve yüzeye parlak mermer görünümü verir.
- Çelik mala yardımıyla çok kolay uygulanır.
- Su bazlıdır, kokmaz; insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

## KULLANIM ALANLARI

DECOSTUCCO gibi dekoratif malzemelerinin üzerine parlak mermer görünümü kazandırmak amacı ile uygulanır.

## YÜZEY HAZIRLAMA

WAX uygulaması yapılacak yüzeyin tam kurumuş olması; kir ve tozdan arındırılmış olması gerekmektedir.

## UYGULAMA TALİMATI

- **DECOSTUCCO** uygulaması tamamlanmış yüzeylere, su bazlı Wax, inceltme yapmadan çelik mala ile 2 kat uygulanır. Katlar arasında 23 °C'de 30 dakika - 1 saat arasında beklenilmelidir.
- İkinci kat uygulaması tam kurumaya geçmeden kadife bezle parlatma işlemi yapılır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>YOĞUNLUK (g/cm³)</b>	0,98±0,02
<b>VİZKOSİTE (Krebs Unit)</b>	Viskoz
<b>PARLAMA NOKTASI</b>	Su bazlı
<b>PH</b>	6-7
<b>KATI MADDE % wt</b>	33±2
<b>VOC (g/L)</b> (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	20
<b>İNCELTME</b>	Yok
<b>RENK</b>	Sarımsı
<b>TEORİK TÜKETİM * (g/m²)</b> (Tek katta)	30 - 40
<b>Kaplama Gücü (m²/Kg)</b>	25,0- 34,0
<b>KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)</b>	Dokunma süresi 30 dak-1 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
<b>RAF ÖMRÜ**</b>	1 Yıl
<b>AMBALAJ</b>	1 Kg

\* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

\*\* Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

## UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.