



Fonksiyonel Boyalar

San Deco Multifunction Paint

Birçok yüzeye astarsız uygulanabilen parlak ve silinebilen iç cephe boyası

TANIMI

MULTIFUNCTION PAINT, su bazlı epoxy reçine esaslı, çift bileşenli, birçok yüzeye uygulanabilen, parlak ve silinebilen iç cephe boyasıdır.

UYGULAMA ALANI

MULTIFUNCTION PAINT, binaların iç cephelerinde; duvarlar, tezgâhlar, lavabolar, duş küvetleri, fayanslar, kalebodur, seramik, ahşap mobilyalar, paslanmaz çelik yüzeylerde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Ürün astarsız olarak uygulanabilir.
- Ürünün aderansı yüksektir, uygulaması kolaydır.
- Sağlam, pürüzsüz ve tozmayan bir yüzey oluşturur.
- Su iticiliği yüksektir. Toz ve kir tutmaz su ile kolaylıkla temizlenir.
- Uygulandığı yüzeye yarı mat ve dekoratif bir görünüm kazandırır.
- Uygulandığı yüzeyin uzun süre korunmasını sağlar.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlenmelidir. Uygulamaya geçilmeden önce yüzey pürüzsüz, kuru ve temiz olmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- Boya A ve B olmak üzere iki bileşenden oluşur.
- Önerilen uygulama iki kat olmalıdır.
- Birinci kat uygulaması; A bileşeni, B bileşeni olduğu kaba dökülür. Uygulama kıvamına göre %5-10 su ilave edilerek homojen olana kadar (1-2 dakika) iyice karıştırılır, karışım esnasında oluşan gaz kabarcıkların atılması için 3-5 dakika dinlenmeye bırakılır (karışım maksimum 30-45 dakika içinde uygulanmalıdır aksi takdirde ürün ambalaj içinde sertleşir). Hazır olan karışım, kısa tüylü ipek rulo veya yumuşak tüylü fırça ile uygulanması planlanan yüzeye, aynı yönlü olarak tatbik edilir. Yüzey kurumaya bırakılır, en az 6 saat sonra yüzey pürüzsüz hale gelene kadar, set içerisindeki zımpara kağıdı ile zımparalanır, tozlar yüzeyden temizlendikten sonra ikinci kat uygulamasına geçilir.
- İkinci kat uygulamasında yine birinci kat uygulaması gibi A bileşeni, B bileşenin olduğu kaba dökülür. Uygulama işlemleri birinci kat uygulaması gibidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 4-6 saat, kuruma süresi 24 saat, tam kürleşme süresi 7 gündür.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak iki kat uygulama için;

- 1 Litre ile 6-7 m²,
- 1 kg ile 4-5 m² alan kaplanır.
- 1 m²'lik alan için boya sarfiyatı 100–200 ml ve 150–250 gr'dır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



Fonksiyonel Boyalar

San Deco Multifunction Paint

Birçok yüzeye astarsız uygulanabilen parlak ve silinebilen iç cephe boyası

A KOMPONENTİ ZARARLILIK İFADELERİ

- H302** Yutulması halinde zararlıdır.
- H315** Cilt tahrişine yol açar.
- H318** Ciddi göz hasarına yol açar.
- H335** Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
- H412** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

A KOMPONENTİ ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

- P261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P264** Elleçlemeden sonra bol sabun ve su ile yıkayın.
- P272** Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
- P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P302+P352** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P501** İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

B KOMPONENTİ ZARARLILIK İFADELERİ

- H317** Alerjik reaksiyonlarına yol açabilir.
- H315** Cilt tahrişine yol açar.
- H319** Ciddi göz tahriş yol açar.
- H411** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

B KOMPONENTİ ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

- P261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P264** Elleçlemeden sonra bol sabun ve su ile yıkayın.
- P272** Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
- P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P302+P352** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P501** İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Ürün Teknik Bilgi Formu No. FB.004.TR - Rev00 Mart 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88