

San Deco Microcement

Duvar ve Zeminler için Ek Yeri Oluşturmeyan Dekoratif Sistem



San Deco Microcement, iç ve dış mekânlarda; zemin, duvar, merdiven, cephe, mutfak, banyo ve mobilya üzerine mükemmel yapışma özelliği olan ve sadece 1-2 mm kalınlığa sahip, pürüzsüz çimento bazlı polimer kaplama sistemidir. Yüzey sertliği 43N / mm²lik ahşap zemin ile karşılaştırılabilir/ kıyaslanabilir. San Deco Microcement, ISO 14000 çevre standartlarına uyumlu doğal bir malzemedir.

Ö Z E L L İ K L E R

- Kolay temizlenir.
- Minimum kalınlık (1-2mm)
- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Ek yeri olmayan bütünsel yüzeyler oluşturur.
- Mükemmel yapışma kapasitesi sayesinde çimento, beton, plastik, mermer, alçıpan, hatta pürüzsüz seramik yüzeylere uygulanabilir.
- Manuel olarak uygulanır ve bu özellik her kaplamada benzersiz bir karakter oluşturur.
- Mevcut yüzeylerin kaldırılmasını gerektirmediğinden hızlı tadilat projeleri için idealdir.
- Kısa uygulama süresine sahiptir; moloz, yıkıntı oluşturmaz ve bina yapı ruhsatı gerektirmez.

GENEL TALİMATLAR

Malzeme ince bir yapıya ve mükemmel yapışma özelliğine sahip olduğu için mevcut yüzey koşullarının dikkate alınması önemlidir. Yüzeyler tamamen temiz olmalı, döküntü ve gevşek parçalardan arındırılmış olmalıdır. Zeminin durumu, özellikle uygulama yapılacak alan ölçüsü ile bağlantılı olarak San Deco Microcement'in kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Çalışma Sıcaklığı: 5 °C - 30 °C / Yüzey Nemi: %18'e kadar (ahşap higrometre ile ölçülmüştür).

UYGULAMA SÜRECİ

Ürün, mala ile yarım dairesel hareketlerle manuel olarak uygulanır. Sistem farklı uygulama aşamalarından oluşur: 2 baz katı file ile beraber ve 2 renk katı uygulanır. Sonlandırma - sızdırmazlık / Koruma sistemi şunlardan oluşur: 1 kat Deco Waterproofing, 2 kat Deco Sealent ve 2 kat Deco Wax

*Alternatif Son Kat Uygulamaları: Yüzeyle metalik bir görünüm vermek için San Deco Microcement üzerine Metalik Finish koleksiyonu ürünlerimiz uygulanabilir.

AMBALAJ ve TÜKETİM



Mesh
50 m² / unit



Base Powder
15-18 m² / 27 Kg



Base Liquid
30-36 m² / 20Kg



Deco Powder
25-30 m² / 20Kg



Mixing Liquid
50-60 m² / 20 Kg



Deco Waterproofing
80 m² / 5 Lt



Deco Sealent
150 m² / 5 Lt



Deco Wax
200 m² / 5 Lt

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	SONUÇ
Yapışma Gücü UNE - EN 13892-8	>1,2N/MM2
Yüzey Sertliği UNE - EN 13892-6	43N/MM2
Cilasız Kaplamaların Kayma Direnci	27
Aşınma Direnci UNE - EN 13892-4	160µM
Darbe Dayanıklılığı UNE - EN ISO 6272	>14,7 N/M
Yapay Yaşlanma UNE - EN ISO 6272	Hava Kabarcığı yok UNE EN ISO 4628-2 Çatlama yok UNE EN ISO 4628-4 Pullanma yok UNE EN ISO 4628-5 Renk Değişikliği yok
Güçlü Kimyasallara Direnç UNE - EN 13529	Zeytinyağı, su, kahve ve çamaşır suyuna karşı 7 güne kadar kusur oluşmaz. Saç boyası, alkol ve sirkeye karşı 1 güne kadar kusur oluşturmaz. Limon suyuna karşı 6 saate kadar kusur oluşturmaz.

SON DEĞERLENDİRME

San Deco Microcement sistem uygulaması bittikten 24 saat sonra zemin üzerinde yürünebilir ve ürün 72 saat sonra su geçirmezlik özelliği kazanır. 24 saat sonra üzerinde yürünebilir duruma gelmesine rağmen ilk 5 gün darbelerden, cisimlerin sürtünmesinden veya ağır yüklerin zemin üzerine konulmasından kaçınılmalıdır. Tam sertleşmeye 21 gün sonra ulaşılır.

İŞ GÜVENLİĞİ ÖNERİLERİ

Uygulama sürecinde daima Eldiven, Toz Maskesi, Gözlük, Korunmalı Ayakkabı, Kulak Koruması, Ağır Hizmet Kemerleri, Emniyet Kaskı ve genel direktiflerin gerektirdiği diğer araçları kullanınız.

RENKLER



CONCRETE




FUME



STONE



BEACH



SNOWY

TEMİZLİK ve BAKIM

Yüzeyi periyodik olarak nötr pH'lı deterjanlar ile temizleyin. Toz ve kir San Deco Microcement kaplamasına zarar vermez, temizlik yapılarak giderilebilir. **Asla Kullanmayın:** Kireç önleyici ürünler, kimyasal maddeler ve genel olarak çözücüler (solvent), hidroklorik asit, kireç ve kir önleyici güçlü temizleyiciler.

DEPOLAMA

Normal şartlarda ambalaj iyi kapatılır ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmazsa, likit malzemelerde ortalama 2 yıl, toz malzemelerde 4 yıl ve son kat koruyucu malzemelerde 2 yıl saklanabilir. Bu sürelerin sonunda ürünlerin aynı kalite performansı göstermesi garanti edilemez.

MERKEZ
DEKA BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı
Keyap Çarşısı D2 Blok No:61
Ümraniye - İstanbul / TÜRKİYE
T. 0 (216) 575 56 56
F. 0 (216) 575 56 99

FABRİKA
DEKA BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
S.S. İstanbul Mermerciler
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop.
34. Cad. No:3 41490
Dilovası - Kocaeli / TÜRKİYE
E-mail: info@sandeco.com.tr



sandeco.com.tr

