

ÖZELLİKLER

- Uygulandığı yüzeylerde mükemmel örtme ve yayılma özelliğine sahiptir.
- Yüzeye yapışma özelliği yüksektir.
- Parlaklığı yüksektir ve kalıcıdır.
- Silinebilir.

KULLANIM ALANLARI

ALESSI iç mekânlarda kullanım için idealdir. Daha önceden boyanmış ahşap çerçeveler, mobilyalar, duvarlar, betopan, alçıpan vb. yüzeylere uygulanabilir.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, pas ve kabarmış boya kalıntıları gibi her türlü kirlilikten temizlenmelidir.
- Yüzeyler sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek özellikte olmalıdır.
- Yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrylic Macun İnce** ile düzeltilmelidir. Ardından yüzeyler **SAN DECO Decoprimer** ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- **ALESSI** istenilen efektin yaratılabilmesi için kullanımdan önce mutlaka % 10-20 oranında Sentetik Tiner ile inceltilmelidir.
- Daha sonra **ALESSI** orijinal kutusunda iyice karıştırılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı en az 10°C olmalıdır.
- Ürün rulo veya fırça ile uygulandıktan sonra, plastik aparatlar, pamuk, bez, sünger veya özel aletler kullanılarak farklı efektler verilebilir.

KURUMA SÜRELERİ

YÜZEY SICAKLIĞI	10 °C	23 °C	40 °C
YÜZEY KURUMASI	24 Saat	12 Saat	6 Saat
SERT KURUMA	96 Saat	48 Saat	24 Saat
İkinci Kat Uygulama İçin Geçmesi Gereken Minimum Zaman	96 Saat	48 Saat	24 Saat

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm ³)	0,92±0,02
VİZKOSİTE (Krebs Unit)	Viskoz
PARLAMA NOKTASI	38 °C
PH	-
KATI MADDE % wt	60-70±2
VOC (g/L) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	280
İNCELTME	%10-20 Sentetik Tiner
RENK	Alessi Renk Kartelası
Kaplama Gücü (m ² /L)	30,0 – 33,0 (30 ± 5 µm yaş film kalınlığında)
KURUMA SÜRESİ	KURUMA SÜRELERİ TABLOSUNA BAKINIZ
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	1 L

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

ALESSI yağ bazlı, farklı efekt verme yöntemleri (silme, süngerleme, mermer, alev, bez yuvarlama vb) ile uygulanabilen, yaratıcı bitişler için uygun, yüksek kalitede bir dekoratif üründür.

ZARARLILIK İFADELERİ

- **H 226** Alevlenir sıvı ve buhar.
- **H 304** Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- **H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- **H 336** Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- **H 411** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 210** Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- **P 261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- **P 273** Çevreye verilmesinden kaçının.
- **P 280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- **P 301+P 310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ** veya doktoru/hekimi arayın.
- **P 302+P 352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE:** Bol sabun ve su ile yıkayın.
- **P 304+P340 SOLUNDUĞUNDA:** Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.