

## ÖZELLİKLER

- Esnek yapısından dolayı, düşük sıcaklıklarda dahi elastikiyetini koruyabilen bir malzemedir.
- Yüzeyde oluşan çatlaklarda köprü vazifesi görür, binaların oturması sonucu ortaya çıkan çatlaklardan etkilenmez.
- Uygulandığı yüzeyde dış hava koşullarına karşı tam bir koruma sağlar.
- Alkaliye direnci yüksektir.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

## KULLANIM ALANLARI

Her türlü yapının dış cephesinde, kara sıva, brüt beton ve çimento levha gibi yüzeylere, istenildiğinde iç yüzeylerde de dekoratif amaçlı olarak uygula astarı ile kullanılabilir.

## YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun Kalın** ile düzeltilmelidir.
- Uygulama öncesi **SAN DECO DECOFLEX ASTAR** olarak hacimce %20-25 temiz suyla inceltilerek rulo ile tek kat olarak uygulanır. Daha iyi sonuç almak için **DECOFLEX** hacimce %30-35 temiz suyla inceltirilip homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra rulo ile tek kat uygulanabilir.

## UYGULAMA TALİMATI

- **DECOFLEX** uygulamasında eğer ince desen isteniyorsa, ürün % 5 su ile inceltilerek rulo ile uygulanır.
- Eğer Kalın desenli bir uygulama isteniyorsa **DECOFLEX** ürünü hiç inceltilmeden uygulanmalıdır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm <sup>3</sup> )	1,27±0,02
VİZKOSİTE (Krebs Unit)	125-135
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	8-9
KATI MADDE % wt	57±2
VOC (g/lt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	14
İNCELTME	% 5
RENK	Dış Cephe Renk Kartelası
TEORİK TÜKETİM * (ml/m <sup>2</sup> ) (Tek katta)	360 - 720
Kaplama Gücü (m <sup>2</sup> /L)	1,40 - 2,75
KURUMA SÜRESİ	Dokunma süresi 4-6 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	15 L

\* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir

\*\* Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5 °C ile +35 °C arasındaki saklama koşullarına göredir.

Akrilik emülsiyon esaslı, elastik, oluşturduğu desen ve kalınlık ile yüzey hatalarını örten, uzun ömürlü, parlak bitişli, textürlü dış cephe boyasıdır.

## ZARARLILIK İFADELERİ

- **H 362** Emziren çocuğa zarar verebilir.
- **H 412** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

## UYARILAR/ ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 260** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
- **P 263** Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçınınız.
- **P 270** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
- **P 301+P 310 YUTULDUĞUNDA;** Ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu veya doktoru arayın.
- **P 501** İçeriği/ Kabı yerel/bölgesel/ulusal/ uluslararası düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.