

ÖZELLİKLER

- Yüksek aderansa sahiptir.
- Macun kıvamındadır, mala ile uygulanır.
- Dekoratifdir, ince ve elastikidir. Üzerine uygulanacak son kat boyaya yapısından dolayı her türlü dekoratiflik kazandırır.
- Uygulaması kolaydır ve tek kat uygulanır.
- Nefes alma özelliği mevcuttur.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

KULLANIM ALANLARI

İç cephelerdeki duvar yüzeylerde mala ile değişik doku ve görünüm oluşturularak, üzerine uygulanacak son kat boyaya dekoratif özellik sağlamak amacıyla kullanılır.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlenmelidir.

UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesinde **DECORTEX macun** iyice karıştırılmalıdır.
- **DECORTEX macun**, iç cephe duvar yüzeylere tek kat olarak çelik mala ile uygulanır.
- Macun uygulamasında usta vereceği efektte göre mala ile dekoratif desenler oluşturur.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm³)	1,60±0,02
VİZKOSİTE (Krebs Unit)	Viskoz
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	8-9
KATI MADDE % wt	68±2
VOC (g/L) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	25
İNCELTME	Yok
RENK	Beyaz
TEORİK TÜKETİM * (gr/m²) (Tek katta)	600 – 800
Kaplama Gücü (m²/kg)	1,25 – 1,65
KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)	Dokunma süresi 4-6 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	10 Kg /20 Kg

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.