

ÖZELLİKLER

- **DECOSEN SENTETİK LUX**; Parlaktır ve parlaklığı kalıcıdır.
- Ürün, uygulandığı yüzeylerde mükemmel örtme ve yayılma özelliğine sahiptir.
- Kurşun içermez.
- Ürün taramaya uygun olup, fırça izi ve akma yapmaz; fırça ve rulo ile rahat uygulama sağlar.
- Sararmaz, silinebilir.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekânlarda; ahşap, demir-çelik-sac, beton, brüt beton, sıva, alçıpan ve mobilyalarda uygun astar ile güvenle kullanılır.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulanacak yüzeyler yağ, pas ve kabarmış boya kalıntıları gibi her türlü kirlilikten temizlenmelidir. Yüzeyler sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek özellikte olmalıdır.
- Eski boyalı yüzeylerde yüzey zımparalanmalı daha sonra **SAN DECO Decosen Sentetik Astar** ile astarlanmalı ve son kat boyaya geçilmelidir.

UYGULAMA TALİMATI

- **DECOSEN SENTETİK LUX** boya, rulo veya fırça ile uygulama kıvamına getirmek için % 5 oranında, püskürtme tabancası ile uygulama kıvamına getirmek için % 10 Sentetik Tiner ile inceltilecek iyice karıştırılmalıdır.
- Daha sonra, **DECOSEN SENTETİK LUX**, + 5 ° C ile + 30 ° C arasında fırça, rulo veya püskürtme yöntemi ile 2 kat uygulanır.
- 2. kat uygulamalarda katlar arası en az 8 saat beklenmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm³)	1,14±0,02
ViZKOSİTE (Krebs Unit)	95-105
PARLAMA NOKTASI (°C)	38
KATI MADDE % wt	66±2
VOC (g/lt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	350
İNCELTME	% 5-10 Sentetik Tiner
RENK	Kartela Renkleri
TEORİK TÜKETİM * (ml/m²) (Tek katta 25 ± 5 µm kuru film kalınlığında)	100 - 110
Kaplama Gücü (m²/L) (25 ± 5 µm kuru film kalınlığında)	10,5 - 11,1
KURUMA SÜRESİ (20°C, %50 bağıl nemde)	Dokunma kuruması 2-3 saat, Toz tutmama kuruması 7-8 saat, Sert kurumasını 24 saatte tamamlar.
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	15 L

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

ZARARLILIK İFADELERİ

- **H 226** Alevlenir sıvı ve buhar.
- **H 304** Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- **H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- **H 336** Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- **H 411** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.



Beyond the colors

DECOSEN SENTETİK LUX

Alkid bağlayıcı esaslı, parlak son kat sentetik boyadır.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 210** Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- **P 261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- **P 273** Çevreye verilmesinden kaçının.
- **P 280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- **P 312** Kendinizi iyi hissetmezseniz, **ZEHİR MERKEZİNİ** veya doktoru/hekimi arayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ** veya doktoru/hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.

50. Yıl