

ÖZELLİKLER

- DENTEX DECO uygulama esnasında oluşturduğu kalın film tabakası ile yüzeydeki hataları kapatır.
- Alkaliye dayanıklıdır.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü yapıda; sıva, brüt beton, tuğla, ahşap, briket, eternit ve astarlanmış metal yüzeylerde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde uygun astarı ile kullanılır.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun Kalın** ile düzeltilmelidir.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler **SAN DECO Uniprimer** ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- DENTEX DECO hacimsel olarak % 5-10 oranında su ile inceltilerek homojen bir kıvama gelene kadar iyice karıştırılmalıdır.
- Ürün rulo ile yüzeye uygulanır. Daha sonra mercan rulo ile istenilen desen verilir.
- Kalın bir desen tercih edilirse inceltmeden uygulanması önerilir.
- Eğer üzerine Dentex ürünü uygulanacaksa, 24 saatlik kuruma süresi tamamlandıktan sonra DENTEX hacimsel olarak % 5-10 oranında su ile inceltilerek rulo ile 2 kat olarak yüzeye uygulanır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm ³)	1,88±0,02
ViZKOSİTE (Krebs Unit)	Viskoz
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	8-9,5
KATI MADDE % wt	79±2
VOC (g/lt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	37
İNCELTME	%5-10 Su
RENK	Dış Cephe Renk Kartelası
TEORİK TÜKETİM * İnce Desen (gr/m ²) (Tek katta)	1200 – 1500
TEORİK TÜKETİM * Kalın Desen (gr/m ²) (Tek katta)	1420 – 2000
Kaplama Gücü İnce Desen (m ² /kg)	0,65 – 0,85
Kaplama Gücü Kalın Desen (m ² /kg)	0,50 – 0,70
KURUMA SÜRESİ	Dokunma süresi 4-6 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	25 Kg

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.



Beyond the colors

DENTEX DECO

Akrilik emülsiyon esaslı, isteğe göre DENTEX ürününün altına baz olarak uygulanabilen dekoratif dış cephe kaplamasıdır.

ZARARLILIK İFADELERİ

- **H 362** Emziren çocuğa zarar verebilir.
- **H 412** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

UYARILAR/ ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 260** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
- **P 263** Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçınınız.
- **P 270** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
- **P 301+P 310 YUTULDUĞUNDA;** Ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu veya doktoru arayın.
- **P 501** İçeriği/ Kabı yerel/bölgesel/ulusal/ uluslararası düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.

