

## ÖZELLİKLER

- Elastiki oluşundan dolayı uygulama yapılacak olan yüzeydeki çatlaklarda köprü vazifesi görür, binaların oturması sonucu meydana gelebilecek çatlaklardan etkilenmez.
- Uygulama esnasında oluşturduğu kalın film tabakasından dolayı yüzeydeki hataları kapatır.
- Alkaliye dayanıklıdır.
- Dış etkenlerden, yağmur, kar, nem, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarından etkilenmez; renkleri solmaz.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

## KULLANIM ALANLARI

Her türlü yapıda; siva, brüt beton, tuğla, ahşap, briket, eternit ve astarlanmış metal yüzeylerde uygun astarı sonrası kullanılır.

## YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun Kalın** ile düzeltilmelidir.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler **SAN DECO Uniprimer** ile astarlanmalıdır. Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir.

## UYGULAMA TALİMATI

- **DENTEX** hacimsel olarak % 5-10 oranında su ile inceltilerek karıştırılır ve rulo ile 2 kat olarak yüzeye uygulanır.
- Katlar arasında minimum 4 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>YOĞUNLUK (g/cm³)</b>	1,24±0,02
<b>ViZKOSİTE (Krebs Unit)</b>	100-110
<b>PARLAMA NOKTASI</b>	Su bazlı
<b>PH</b>	8-9,5
<b>KATI MADDE % wt</b>	57±2
<b>VOC (g/lt)</b> (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	36
<b>İNCELTME</b>	Yok
<b>RENK</b>	Dış Cephe Renk Kartelası
<b>TEORİK TÜKETİM * (mL/m²)</b> (Tek katta)	90 – 100
<b>Kaplama Gücü (m²/L)</b>	10,0 – 11,0
<b>KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)</b>	Dokunma süresi 4-6 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
<b>RAF ÖMRÜ**</b>	1 Yıl
<b>AMBALAJ</b>	15 L

\* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

\*\* Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

## UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.