

ÖZELLİKLER

- Işıktaki farklı, gölgede farklı efektler meydana getirir.
- Uygulaması son derece kolay bir üründür.
- Birçok farklı malzeme üzerine son kat olarak uygulanabilir.
- Su ile silinmeye uygundur.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Çeşitli yorum ve derinlik kazandırılmış dekoratif macunlu yüzeyler, boyalı veya tekstürlü yüzeyler gibi birçok duvar yüzeyinde farklı doku etkileri yaratmak amacıyla kullanılır.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzey yeni boyanmış ise yüzeyin en az 1 gün kuruması sağlandıktan sonra uygulama yapılmalıdır.
- Önceden boyanmış yüzeylerde ise yüzeyin her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve tozlardan temizlenmesi gerekir.

UYGULAMA TALİMATI

- **PINCO** dekoratif macun üzerine son kat olarak uygulanacak ise;
- Öncelikli olarak **SAN DECO Decortex Dekoratif Macun**, plastik mala veya çelik mala ile yüzeye istenilen efektte uygun olarak düzensiz bir şekilde uygulanır.
- Ardından **PINCO** macunlu yüzey üzerine mala yardımı ile uygulanarak istenen görüntü elde edilir.
- **PINCO** farklı yüzeyler üzerine son kat olarak uygulanacak ise;
- Yüzeyler üzerine bir veya birkaç kat şeklinde rulo veya fırça ile uygulanabilir. Rulo ve fırça uygulamalarında, isteğe göre ürün su ile inceltilir.
- İstenen efektte bağlı olarak üst üste farklı renklerde uygulanabilir. Katlar arası 2-3 saat beklenmelidir.
- Ek yerlerinin oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm³)	1,03±0,02
VİZKOSİTE (Krebs Unit)	125-135
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	8-9
KATI MADDE % wt	38±2
VOC (g/lt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	40
İNCELTME	Yok
RENK	Pinco Renk Kartelası- Tinting Sistemde Renklendirilir
TEORİK TÜKETİM * (gr/m²) (Tek katta)	100 - 150
Kaplama Gücü (m²/kg)	6,5 - 10,0
KURUMA SÜRESİ	Dokunma süresi 2-3 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	1 Kg

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.