

ÖZELLİKLER

- Parlaklığını zamanla kaybetmez, sararma yapmaz.
- Kullanım alanı geniştir. İçte ahşap, mineral her türlü yüzeye uygulanabilir, her yüzeye mükemmel yapışır.
- Uygulaması kolaydır.
- Yağmur, kar, nem, sıcak ve soğuk gibi ağır hava şartlarından etkilenmez. Kabarmaz, çatlamaz.
- İçeride oluşan nemi dışarıya atma özelliğiyle, binaların nefes almasını sağlar.
- Mükemmel silinebilirliktedir.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

KULLANIM ALANLARI

İç cephelerde uygun astarı ile eski boyalı veya yeni kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yüzeyler ile ahşap yüzeylere uygulanır.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeyler yapışmayı azaltacak her türlü kir yağ, tozdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boyalar tümüyle temizlenerek kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.
- Gerekirse **SAN DECO Akrilik Macun İnce** ile uygulama yapılacak yüzeyler pürüzsüz hale getirilmelidir.
- Daha sonra yüzey **SAN DECO Uniprimer** ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- **SAN GLOSS** yüzey yapısına uygun bir astar uygulandıktan sonra, %5-10 temiz su ile inceltilerek karıştırılır.
- **SAN GLOSS** iyice doyurulmuş kıllı fırça, moher rulo veya püskürtme yöntemi ile 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 5 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm³)	1,21±0,02
ViZKOSİTE (Krebs Unit)	100-110
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	8-9
KATI MADDE % wt	53±2
VOC (g/lit) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	90
İNCELTME	% 5-10 su
RENK	İç Cephe Renk Kartelası
TEORİK TÜKETİM * (ml/m²) (Tek katta)	65 - 75
Kaplama Gücü (m²/L)	13,5 - 15,5
KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)	Dokunma süresi 5-6 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	15 L

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.