

ÖZELLİKLER

- Üzerine uygulandığı dekoratif malzemelerin parlaklığını artırır ve yüzeye parlak mermer görünümü verir.
- Çelik mala yardımıyla çok kolay uygulanır.
- Su bazlıdır, kokmaz; insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

KULLANIM ALANLARI

DECOSTUCCO gibi dekoratif malzemelerinin üzerine parlak mermer görünümü kazandırmak amacı ile uygulanır.

YÜZEY HAZIRLAMA

WAX uygulaması yapılacak yüzeyin tam kurumuş olması; kir ve tozdan arındırılmış olması gerekmektedir.

UYGULAMA TALİMATI

- **DECOSTUCCO** uygulaması tamamlanmış yüzeylere, su bazlı Wax, inceltme yapmadan çelik mala ile 2 kat uygulanır. Katlar arasında 23 °C'de 30 dakika - 1 saat arasında beklenilmelidir.
- İkinci kat uygulaması tam kurumaya geçmeden kadife bezle parlatma işlemi yapılır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm³)	0,98±0,02
VİZKOSİTE (Krebs Unit)	Viskoz
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	6-7
KATI MADDE % wt	33±2
VOC (g/L) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	20
İNCELTME	Yok
RENK	Sarımsı
TEORİK TÜKETİM * (g/m²) (Tek katta)	30 - 40
Kaplama Gücü (m²/Kg)	25,0- 34,0
KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)	Dokunma süresi 30 dak-1 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	1 Kg

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.